









**PCT**  
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> : <b>C07F 17/00, C08F 10/00, C07F 7/08, 7/10, 7/22, 7/30, 5/06, 5/02, 9/28, C08F 110/00, 210/00, B32B 27/32</b></p>	<b>A1</b>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 99/65923</b></p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 23. Dezember 1999 (23.12.99)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/04056</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 12. Juni 1999 (12.06.99)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 198 26 403.8      15. Juni 1998 (15.06.98)      DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRISTEN, Marc, Oliver [DE/DE]; Römerweg 15, D-67117 Limburgerhof (DE). LANGHAUSER, Franz [DE/DE]; Haagweg 18, D-67152 Ruppertsberg (DE). SCHWEIER, Günther [DE/DE]; Friedrich-Pietzsch-Strasse 14, D-67159 Friedelsheim (DE). SITZMANN, Helmut [DE/DE]; Lothringer Dell 27, D-67659 Kaiserslautern (DE). KRAMMER, Ralf [DE/DE]; Limburgstrasse 37, D-67098 Bad Dürkheim (DE). SAURENZ, Dirk [DE/DE]; Lindenstrasse 13, D-67691 Hochspeyer (DE).</p> <p>(74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGESELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE).</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i></p>
<p>(54) Title: TRANSITION METAL COMPLEXES</p> <p>(54) Bezeichnung: ÜBERGANGSMETALLKOMPLEXE</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>(Ia)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(Ib)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>(a)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(b)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(c)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(d)</p> </div> </div>		
<p>(57) Abstract</p> <p>The invention relates to transition metal complexes of general formulas (Ia) or (Ib) in which the substituents and indices have the following meanings: M represents titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium or tantalum or an element of the third subgroup of the periodic table or of the lanthanides; X represents fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydrogen, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-alkyl aryl having 1 to 10 C-atoms in the alkyl residue and 6 to 20 C-atoms in the aryl residue, -OR<sup>5</sup> or -NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>; n represents 1, 2, or 3, whereby n corresponds to the valence of M minus the number 2; Y represents (a), (b), (c) or (d); Z represents a triple-linking binding group and; A and A<sup>1</sup> represent double-linking binding links. The invention also relates to a method for producing the transition metal complexes, to their production as compounds used as intermediate products, and to the use of transition metal complexes for the polymerization of olefins. Further, the invention relates to a method for the polymerization of olefins, homopolymerizates or copolymerizates of ethylene or of propylene having other C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-alk-1-enes, to their use for producing films, fibers or shaped bodies, and to the films, fibers and shaped bodies made of these polymerizates.</p>		

# (57) Zusammenfassung

Übergangsmetallkomplexe der Formeln (Ia) oder (Ib), in denen die Substituenten und Indizes folgende Bedeutung haben: M Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal oder ein Element der III. Nebengruppe des Periodensystems oder der Lanthanoiden; X Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl mit 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest, -OR<sup>5</sup> oder NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>, n 1, 2 oder 3, wobei n der Wertigkeit von M minus der Zahl 2 entspricht; Y (a), (b), (c), (d); Z eine dreifachverknüpfende Brückengruppe und A und A<sup>1</sup> zweifachverknüpfende Brückenglieder, Verfahren zur Herstellung der Übergangsmetallkomplexe, zu deren Herstellung als Zwischenprodukte eingesetzte Verbindungen, die Verwendung der Übergangsmetallkomplexe zur Polymerisation von Olefinen, Verfahren zur Polymerisation von Olefinen, Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen, deren Verwendung zur Herstellung von Folien, Fasern oder Formkörpern sowie die Folien, Fasern oder Formkörper aus diesen Polymerisaten.

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein				
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SD	Sudan		
EE	Estland	LR	Liberia	SE	Schweden		
				SG	Singapur		


## Übergangsmetallkomplexe

## Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft Übergangsmetallkomplexe der allgemeinen Formeln (Ia) oder (Ib),


10



(Ia)

15

20



(Ib)

25

in denen die Substituenten und Indizes folgende Bedeutung haben:

30  
 $R^1$  bis  $R^3$ 

Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl oder Arylalkyl, wobei die Reste mit benachbarten Resten jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden können, oder  $Si(R^4)_3$  mit

35

40  
 $R^4$ 

$C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,

45  
M

Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder Tantal oder ein Element der III. Nebengruppe des Periodensystems oder der Lanthanoiden,

## 2

- X Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff,  
C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl mit 1 bis  
10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen  
im Arylrest, -OR<sup>5</sup> oder -NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>,
- 5 n 1, 2 oder 3, wobei n der Wertigkeit von M minus  
der Zahl 2 entspricht,
- wobei
- 10 R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl,  
Fluoralkyl oder Fluoraryl mit jeweils 1 bis  
10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen  
im Arylrest bedeuten und
- 15 die Reste X gleich oder verschieden sind,
- Y  $\text{---O---}$ ,  $\text{---S---}$ ,  $\text{>NR}^7$  oder  $\text{>PR}^7$  bedeutet, wo-
- 20 bei
- R<sup>7</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder  
C<sub>7</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylaryl oder einfach oder mehrfach mit
- 25  $\text{Si(R}^8\text{)}_3$ ,  $\text{SR}^8$ ,  $\text{OR}^8$ ,  $\text{---}\left(\begin{array}{c} \text{R}^8 \\ | \\ \text{C} \\ | \\ \text{R}^8 \end{array}\right)_{n'}\text{---O)}_m\text{---R}^8$ ,  $\text{OSi(R}^8\text{)}_3$ ,  
 $\text{N(R}^8\text{)}_2$ ,  $\text{P(R}^8\text{)}_2$  oder einer Kombination davon sub-  
stituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cy-  
cloalkyl oder C<sub>7</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylaryl oder  $\text{Si(R}^8\text{)}_3$  ist
- 30 mit
- n' und m' jeweils 1, 2, 3 oder 4 und
- 35 R<sup>8</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, das  
seinerseits mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylgruppen substituiert  
sein kann, oder C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl,
- wobei die Reste R<sup>8</sup> gleich oder verschieden sind,
- 40 Z eine dreifachverknüpfende Brückengruppe ist und
- A und A<sup>1</sup> für zweifachverknüpfende Brückenglieder stehen.
- 45 Außerdem betrifft die Erfindung Verfahren zur Herstellung der  
Übergangsmetallkomplexe, zu deren Herstellung als Zwischenpro-  
dukte eingesetzte Verbindungen, die Verwendung der Übergangsme-

tallkomplexe zur Polymerisation von Olefinen, Verfahren zur Polymerisation von Olefinen, Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen, deren Verwendung zur Herstellung von Folien, Fasern oder Formkörpern sowie die Folien, Fasern oder Formkörper aus diesen Polymerisaten.

Metallocen-Katalysatoren werden in der letzten Zeit verstärkt zur Polymerisation oder Copolymerisation von Ethylen oder Propylen eingesetzt. Bei der Ethylenpolymerisation ist es häufig erwünscht, einen hohen Gehalt an Comonomeren wie But-1-en, Hex-1-en oder Oct-1-en in den Ethylencopolymerisaten zu erhalten. Bei der Propylenpolymerisation wird in der Regel ein isotaktischer Aufbau der Polymerketten angestrebt. Mit Metallocen-Katalysatoren können über die Ligandenstruktur diese Eigenschaften gesteuert werden.

Allgemein wird angenommen, daß der Öffnungswinkel zwischen den Cyclopentadienylringen des Metallocens einen großen Einfluß auf das Einbauverhalten besitzt. Einen großen Öffnungswinkel kann man z.B. durch Verbrückung der Ringe durch eine SiMe<sub>2</sub>- oder C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-Brücke erreichen. Solche Metallocen-Katalysatoren sind beispielsweise in der EP-A 336 128 beschrieben. Durch die Verbrückung können diese Komplexe sowohl in racemischer als auch in meso-Form existieren. Die racemischen Metallocene eignen sich besonders für den Einsatz in der Propylenpolymerisation, da hier stereo-selektive Katalysatoren notwendig sind. Ein Nachteil dieser Metallocene ist aber, daß bei der Synthese in der Regel ein Gemisch aus racemischer und meso-Form anfällt, aus dem die meso-Form aufwendig abgetrennt werden muß.

Bei anderen Metallocen-Katalysatoren ist ein Cyclopentadienylring durch einen Heteroliganden, beispielsweise eine Amidgruppe, ersetzt. Die Amidgruppe ist bei diesen Metallocenen über eine Brücke (z.B. SiMe<sub>2</sub>) kovalent mit dem Ringsystem verbunden. Verbindungen dieser Art sind beispielsweise in der EP-A 416 815 und EP-A 420 436 beschrieben. Es ist bekannt, daß Metallocenkomplexe dieser Art besonders gut Comonomere bei der Ethylen- $\alpha$ -Olefin-Copolymerisation einbauen und eine hohe Molmasse liefern. Allerdings war es bisher nicht möglich, mit Komplexen dieses Typs isotaktisches Polypropylen zu erhalten, da das Metallzentrum keine C<sub>2</sub>-Symmetrie aufwies. Das erhaltene Polypropylen war ataktisch mit teilweise syndiotaktischen Anteilen (WO 94/00500, US-A 5 096 867, EP-A 520 732, US-A 5 504 169).

Neben den Metallocenen mit einem Cyclopentadienylring und einem Heteroatom als Liganden sind auch komplexere Systeme z.B. mit einem Fluorenylsystem und einem Heteroatom bekannt (Okuda et al., Organometallics 1995, 14, 789-795). Auch hierbei erhält man aber

kein chirales Metallatom. Während in der US-A 5 026 798 die Synthese von teilweise isotaktischem Polypropylen mit Katalysatoren dieses Typs beschrieben, zeigen neuere Untersuchungen (A.L. McKnight et al. Organometallics 1997, 16, 2879-2885), daß mit den identischen Systemen lediglich Isotaktizitäten erzielt werden, die im Bereich des statistisch Erwarteten liegen. Das verwendete Ligandengerüst besitzt also keinen Einfluß auf die Isotaktizität.

- 10 Aufgabe der Erfindung war daher, den oben beschriebenen Nachteilen abzuhelpfen und einen Metallocenkomplex zu entwickeln, der bei der Ethylenpolymerisation verfahrenstechnische Vorteile und insbesondere einen hohen Comonomereinbau zeigt und eine hohe Molmasse liefert. Weiterhin sollte das Metallocen in der Lage sein, 15 die Herstellung von isotaktischem Polypropylen zu katalysieren und auch dort eine hohe Molmasse zu liefern. Schließlich sollte die Struktur des Metallocens so beschaffen sein, daß es verfahrenstechnisch einfach herzustellen ist und insbesondere bei der Synthese keine meso-Form entstehen kann, die für viele Anwendungen sonst aufwendig abgetrennt werden müßte. 20

Demgemäß wurden die eingangs definierten Übergangsmetallkomplexe gefunden. Außerdem wurden Verfahren zu deren Herstellung, zu ihrer Herstellung als Zwischenprodukte eingesetzte Verbindungen, 25 die Verwendung der Übergangsmetallkomplexe zur Polymerisation von Olefinen, Verfahren zur Polymerisation von Olefinen, Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen, deren Verwendung zur Herstellung von Folien, Fasern oder Formkörpern sowie die Folien, Fasern oder Formkörper aus 30 diesen Polymerisaten gefunden.

Die Substituenten R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> sind vorzugsweise ein Wasserstoffatom, ein C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylrest wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sek.-Butyl oder tert.-Butyl sowie die verschiedenen Isomeren von Pentyl oder Hexyl, oder ein Arylreste wie Phenyl oder Naphtyl, die unsubstituiert oder mit Alkylreste aus der gerade genannten Gruppe substituiert sein können. Ebenfalls bevorzugt sind Substituenten R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup>, die mit benachbarten Substituenten R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> oder mit Substituenten des Brückenglieds A<sup>1</sup> jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 10 C-Atome aufweisenden, gesättigten oder ungesättigten Ring bilden. 40

Unter den Übergangsmetallen M in den allgemeinen Formeln (Ia) und (Ib) sind die Elemente der 4. Nebengruppe des Periodensystems, 45 also Titan, Zirkonium und Hafnium, bevorzugt. Besonders bevorzugt sind Titan und Zirkonium.

Als Liganden X sind insbesondere die Halogene Fluor, Chlor, Brom und Iod zu nennen, besonders bevorzugt ist Chlor. Unter den C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylresten kommen besonders Methyl, Ethyl, Propyl und Butyl in Betracht. Bevorzugter C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Arylrest ist der Phenylrest.

5

Die Zahl n entspricht der Wertigkeit von M minus der Zahl 2, d.h. für die Komplexe von Titan, Zirkonium oder Hafnium ist n = 2, für die Komplexe von Vanadium, Niob oder Tantal ist n = 3 und für die Elemente der III. Nebengruppe des Periodensystems, also Scandium, Yttrium und Lanthan, und der Lanthanoiden ist n = 1.

Von den Heteroliganden Y sind —O—, —S— und  $\text{>NR}^7$  bevorzugt, wobei als Substituenten am Stickstoffatom insbesondere Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl, Phenyl, Benzyl und Si(R<sup>8</sup>)<sub>3</sub> zu nennen sind. Bevorzugte Substituenten am Stickstoffatom sind auch Reste R<sup>7</sup>, die einfach oder mehrfach durch als Lewisbasen wirkende Gruppen wie Si(R<sup>8</sup>)<sub>3</sub>, SR<sup>8</sup>,

20  $\text{OR}^8$ ,  $-\left(\begin{array}{c} \text{R}^8 \\ | \\ (\text{C})_n \\ | \\ \text{R}^8 \end{array} \right)_m - \text{O} - \text{R}^8$ , OSi(R<sup>8</sup>)<sub>3</sub>, N(R<sup>8</sup>)<sub>2</sub>, P(R<sup>8</sup>)<sub>2</sub> oder Kombinationen

25 dieser Gruppen substituiert sind, wobei n' und m' jeweils für die Zahlen 1, 2, 3 oder 4 stehen. Besonders bevorzugte Gruppen sind hierbei OR<sup>8</sup> und N(R<sup>8</sup>)<sub>2</sub>. Besonders bevorzugte substituierte Reste R<sup>7</sup> sind substituierte C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylgruppen, insbesondere substituierte Methylgruppen, Ethylgruppen, n-Propylgruppen, iso-Propylgruppen, n-Butylgruppen, tert.-Butylgruppen und Cyclohexylgruppen.

30

Die Brückengruppe Z ist in der Regel eine dreifachverknüpfende organische oder metallorganische Atomgruppe, die die sowohl direkt als auch über die Brückenglieder A und A<sup>1</sup> an das Cyclopentadienylringsystem sowie an den Heteroliganden Y gebunden ist.

35


Geeignete Brückengruppen Z sind beispielsweise

40


45

6


5




10



15



20



wobei

25


$\text{R}^9$  bis  $\text{R}^{12}$  jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkylgruppe, eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Fluoralkylgruppe, eine  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{10}$ -Fluorarylgruppe, eine  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{10}$ -Arylgruppe, eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkoxygruppe, eine  $\text{C}_2$ - $\text{C}_{10}$ -Alkenylgruppe, eine  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{40}$ -Arylalkylgruppe, eine  $\text{C}_8$ - $\text{C}_{40}$ -Arylalkenylgruppe oder eine  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{40}$ -Alkylarylgruppe bedeuten oder zwei Reste  $\text{R}^9$  bis  $\text{R}^{12}$  mit den sie verbindenden Atomen einen 4 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden, und

35

$\text{M}^1$  Silicium, Germanium oder Zinn ist,

Als Brückengruppe Z eignen sich insbesondere die Reste

40



45



$R^9$  bis  $R^{11}$  für Methyl, Ethyl, tert.-Butyl oder Phenyl stehen. Besonders bevorzugt handelt es sich bei der Brückengruppe Z um  $Si(Me)$ ,  $Si(Ph)$ ,  $Si(t-Bu)$  oder  $C(CH_3)_2C(CH_3)$ .

5 Die zweifachverknüpfenden Brückenglieder A und  $A^1$  bewirken eine zweite Bindung der Brückengruppe Z an das Cyclopentadienylring-system. Damit unterscheidet sich die "rechte" und die "linke" Seite des Metallocenkomplexes und die Generierung eines stereoelektiven Polymerisationszentrums ist möglich.

10


Das Brückenglied A kann wiederum aus mehreren zweifachverknüpfenden Brückengliedern  $A^2$  bestehen, wobei A bevorzugt  $-(A^2)_m-$  mit m von 1 bis 6 ist. Besonders bevorzugt umfaßt das Brückenglied A von 1 bis 3 Glieder  $A^2$  und insbesondere 2 Glieder  $A^2$ .

15


Die Glieder  $A^1$  oder  $A^2$  sind in der Regel organische oder metallorganische Atomgruppen, die vorzugsweise entweder aus einem substituierten Brückenatom oder einem substituierten oder unsubstituierten aromatischen Ring bestehen.  $A^1$  und  $A^2$  sind beispielsweise

20


25





30



35



40



45

wobei  $A^1$  und die einzelnen Glieder  $A^2$  von A gleich oder verschieden sind, und

- $R^{13}$  bis  $R^{16}$  gleich oder verschieden sind und jeweils
- 5 ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Fluoralkylgruppe, eine  $C_6$ - $C_{10}$ -Fluorarylgruppe, eine  $C_6$ - $C_{10}$ -Arylgruppe, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxygruppe, eine  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenylgruppe, eine  $C_7$ - $C_{40}$ -Arylalkylgruppe,
- 10 eine  $C_8$ - $C_{40}$ -Arylalkenylgruppe oder eine  $C_7$ - $C_{40}$ -Alkylarylgruppe bedeuten, oder wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring
- 15 bilden, oder

wobei ein Rest  $R^{13}$  bis  $R^{16}$  von  $A^1$  zusammen mit einem benachbarten Rest  $R^2$  oder  $R^3$  einen mit den sie verbindenden Atomen 5 bis 15 C-Atome aufweisendes, gesättigtes oder ungesättigtes Ringsystem

20 bilden.

Bevorzugt enthalten die Glieder  $A^1$  oder  $A^2$  als Brückenatome Kohlenstoff, Silicium, Stickstoff oder Sauerstoff. Als Substituenten an den Brückenatome sind Wasserstoff, Methyl, Ethyl und Phenyl


25 bevorzugt. Ebenfalls bevorzugt sind Phenylringe, die als bevorzugte Substituenten Methyl-, Ethyl- oder Phenylgruppen tragen können.

Besonders bevorzugt sind Übergangsmetallkomplexe der allgemeinen

30 Formeln (Ia) oder (Ib), in denen die Gruppe  $A^1$  mit einem benachbarten Rest  $R^2$  oder  $R^3$  einen gesättigten oder ungesättigten Ring bildet. Ganz besonders bevorzugt sind hierbei Übergangsmetallkomplexe der allgemeinen Formel (Ia'),

35

40



(Ia')

45

in der die Gruppen  $A^1$  und  $R^3$  der allgemeinen Formel (Ia) gemeinsam einen ungesättigten, 6 C-Atome aufweisenden Ring bilden und


- 5  $R^{17}$  bis  $R^{19}$  jeweils ein Wasserstoffatom, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe bedeuten, oder wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden, oder  $Si(R^4)_3$  sind.
- 10

- Die Substituenten  $R^{17}$  bis  $R^{19}$  sind vorzugsweise ein Wasserstoffatom, ein  $C_1$ - $C_6$ -Alkylrest wie Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sek.-Butyl oder tert.-Butyl sowie die verschiedenen Isomeren von Pentyl oder Hexyl, oder ein Arylreste wie Phenyl oder Naphtyl, die unsubstituiert oder mit Alkylreste aus der gerade genannten Gruppe substituiert sein können. Ebenfalls
- 20 bevorzugt sind benachbarte Substituenten  $R^{17}$  bis  $R^{19}$ , die jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 10 C-Atome aufweisenden, gesättigten oder ungesättigten Ring bilden.

- Die erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexe können als solche
- 25 vorliegen. Es ist jedoch auch möglich, daß neben den Liganden X, Y und dem Cyclopentadienylringsystem noch von 1 bis 3 neutrale Lewisbasen wie Tetrahydrofuran, Diethylether, Trimethylamin oder N,N-Dimethylanilin an das Übergangsmetallatom koordiniert sind. Es ist auch möglich, daß die Übergangsmetallkomplexe als Dimere
- 30 vorliegen.

- Für die Herstellung der erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexe wurde ein Verfahren gefunden, daß dadurch gekennzeichnet ist, daß man Cyclopentadienverbindungen der allgemeinen Formel (IIa) oder
- 35 der allgemeinen Formel (IIb)


40



(IIa)

45

10



(IIb)

in denen

10

R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> und A<sup>1</sup> die oben genannte Bedeutung haben undX<sup>1</sup>

für Wasserstoff oder ein Halogen und

15 X<sup>2</sup>für Wasserstoff oder einen Rest der Formel  
M<sup>2</sup>R<sup>20</sup><sub>(0-1)</sub> stehen, in derM<sup>2</sup>ein Element der 1. - 4. Hauptgruppe des Perioden-  
systems,

20


R<sup>20</sup>ein Halogen, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylgruppe, eine  
5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrer-  
seits durch C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl substituiert sein kann,  
eine C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe,  
wobei die Reste R<sup>20</sup> gleich oder verschieden sein  
können, und

25

o

die Wertigkeit von M<sup>2</sup> bedeuten,

30 mit Verbindungen der allgemeinen Formel (III)



(III)

35

in denen

Z und A die oben genannte Bedeutung haben,


40

X<sup>3</sup> und X<sup>4</sup>

jeweils für ein Halogen und

X<sup>5</sup>

für Wasserstoff, ein Halogen oder eine Gruppe



45


11

 $R^{21}$  und  $R^{22}$ jeweils Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl stehen,

zu Verbindungen der allgemeinen Formeln (IVa) oder (IVb) umgesetzt,

5


10



(IVa)

15


20



(IVb)

aus diesen durch intramolekularen Ringschluß die Verbindungen der  
 25 allgemeinen Formeln (Va) oder (Vb) herstellt,


30



(Va)

35

40




(Vb)

45 welche zu Verbindungen der allgemeinen Formeln (VIa) oder (VIb)  
 umgesetzt werden,


12

5



(VIa)

10



(VIb)

15

in denen

20

 $X^6$ 

für Wasserstoff oder einen Rest der Formel  $M^3R^{23}_{(p-1)}$  steht, in der

 $M^3$ 

25

ein Element der 1. - 4. Hauptgruppe des Periodensystems,

 $R^{23}$ 

30

ein Halogen, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe, wobei die Reste  $R^{23}$  gleich oder verschieden sein können, und

p

35

die Wertigkeit von  $M^3$  bedeuten,


und die man dann in die Übergangsmetallkomplexe der allgemeinen Formeln (Ia) oder (Ib) überführt.

Ein bevorzugtes Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexe besteht darin, daß man Idenverbindungen der allgemeinen Formel (IIa')

45

13

5



(IIa')

10


in der X<sup>1</sup>, X<sup>2</sup>, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>17</sup> bis R<sup>19</sup> die oben genannte Bedeutung haben,

mit einer Verbindung der allgemeinen Formel (III)

15

zu Verbindungen der allgemeinen Formel (IVa') umsetzt,

20



(IVa')


25

in der X<sup>3</sup>, X<sup>5</sup>, Z und A die oben genannte Bedeutung haben,

30

aus diesen durch intramolekularen Ringschluß die Verbindungen der allgemeinen Formel (Va') herstellt, ..

35




(Va')

40

45 welche zu Verbindungen der allgemeinen Formel (VIa') umgesetzt werden,

14

5



(VIa')

10

in der X<sup>6</sup> und Y die oben genannte Bedeutung haben,

und die man dann in die Übergangsmetallkomplexe der allgemeinen  
15 Formel (Ia') überführt.

Die Ausgangsverbindungen (IIa), (IIa') und (IIb) sowie (III) sind bekannt oder können in bekannter Weise hergestellt werden. Teilweise sind sie kommerziell verfügbar.

20

Ihre Umsetzung kann nach den gängigen Methoden der Substitution an Cyclopentadiensystemen erfolgen und wird in der Regel in Lösung durchgeführt, wobei die Verwendung von etherischen Lösungsmitteln wie Diethylether oder THF bevorzugt ist. Die Reihenfolge  
25 der Zugabe ist an sich unkritisch. Bevorzugt ist, die Verbindungen (IIa), (IIa') oder (IIb) im Lösungsmittel vorzulegen und die Verbindung oder die Verbindungen (III) unverdünnt oder in Lösung dazuzugeben. Dies kann bei Temperaturen von -100 bis +100°C, bevorzugt von -80 bis +30°C, erfolgen. Die Produkte (IVa), (IVa')  
30 oder (IVb) können dann z.B. durch Extraktion (bei einem oder mehreren festen weiteren Reaktionsprodukten) oder durch Destillation (bei einem oder mehreren flüssigen weiteren Reaktionsprodukten) gewonnen werden.

35 Der intramolekulare Ringschluß zu den Verbindungen (Va), (Va') oder (Vb) kann allgemein nach den bekannten Methoden der C-C-, C-Heteroatom- oder Heteroatom-Heteroatom-Bindungsknüpfung durchgeführt werden, wie sie z.B. in Jerry March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York 1985 oder Organikum, VEB  
40 Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1977 beschrieben sind. Als besonders geeignete Reaktionen sind in Abhängigkeit von der Natur der Reste A<sup>1</sup>, X<sup>1</sup>, A und X<sup>5</sup> Friedel-Crafts-Alkylierung, Friedel-Crafts-Acylierung, Azo-Kupplung, radikalische Bindungsknüpfung, Wurz-Reaktion, Addition einer Heteroatom-Wasserstoff-  
45 Bindung an eine C-C-, C-Heteroatom- oder Heteroatom-Heteroatom-Mehrfachbindung (z.B. Hydrosilylierung, Hydroborierung, Hydroaminierung), Bildung von Schiffischen Basen, Bildung von Amiden, Ver-



esterung (auch organometallkatalysiert), Veretherung, Grignard-Reaktion, McMurry-Kupplung, Diels-Alder-Reaktion, Kreuzkupplungen von Aromaten, Heck-Reaktion, Suzuki-Kupplung, Reformatsky-Reaktion, Wittig-Reaktion, Ritter-Reaktion und Kondensationsreaktionen (z.B. Aldolkondensation, Knoevenagel-Kondensation, Perkin-Reaktion) zu nennen. Im Fall von Verbindungen der Formel (IVa') sind die Reaktionen Friedel-Crafts-Alkylierung oder Friedel-Crafts-Acylierung besonders bevorzugt. Die Friedel-Crafts-Alkylierung kann auch als zweistufige Synthese, ausgehend von der ungesättigten Verbindung und der in situ-Bildung der entsprechenden halogenierten Vorstufe, durchgeführt werden.

Die Verbindungen (Va), (Va') oder (Vb) werden anschließend mit Verbindungen der Formel  $YX^6X^7$  umgesetzt, in denen

15

Y  $\text{---O---}$ ,  $\text{---S---}$ ,  $\text{>NR}^7$  oder  $\text{>PR}^7$  bedeutet, wobei

20  $R^7$ 

$C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_7$ - $C_{18}$ -Alkylaryl oder einfach oder mehrfach mit

25

$Si(R^8)_3$ ,  $SR^8$ ,  $OR^8$ ,  $-(\overset{R^8}{\underset{R^8}{\underset{|}{C}}})_n-O)_m-R^8$ ,  $OSi(R^8)_3$ ,

$N(R^8)_2$ ,  $P(R^8)_2$  oder einer Kombination davon substituiertes  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_7$ - $C_{18}$ -Alkylaryl oder  $Si(R^8)_3$  ist mit

30

$n'$  und  $m'$  jeweils 1, 2, 3 oder 4 und

 $R^8$ 

Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl, das seinerseits mit  $C_1$ - $C_4$ -Alkylgruppen substituiert sein kann, oder  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl,

35

wobei die Reste  $R^8$  gleich oder verschieden sind,

und

40

$X^6$  und  $X^7$  für Wasserstoff oder einen Rest der Formel  $M^3R^{23}_{(p-1)}$  steht, in der

 $M^3$ 

ein Element der 1. - 4. Hauptgruppe des Periodensystems,

45

$R^{23}$  ein Halogen, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe, wobei die Reste  $R^{23}$  gleich oder verschieden sein können, und

p die Wertigkeit von  $M^3$  bedeuten.

- 10 Durch die Reaktion von  $YX^6X^7$  mit dem Rest  $X^3$  wird ein Äquivalent einer Verbindung mit der Formel  $X^7X^3$  unter Knüpfung der Bindung zwischen Z und Y abgespalten. Bevorzugte Verbindungen der Formel  $YX^6X^7$  sind monosubstituierte Amine und Alkohole bzw. deren Organometallderivate, besonders bevorzugt sind Methylamin, Ethylamin, tert.-Butylamin und Phenylamin. Wird bei der Reaktion eine Säure frei (d.h.  $X^7$  ist ein Wasserstoff), so wird dem Reaktionsgemisch üblicherweise eine Base zugesetzt.

Die Reaktion wird in der Regel in Lösung durchgeführt, wobei die Verwendung von etherischen Lösungsmitteln wie Diethylether oder THF bevorzugt ist. Die Reihenfolge der Zugabe ist an sich unkritisch. Bevorzugt ist, die Verbindung (Va), (Va') oder (Vb) im Lösungsmittel vorzulegen und die Verbindung  $YX^6X^7$  in Substanz, in Lösung oder in Form eines Hydrosalzes (z.B. eines Hydrochlorids), das dann durch eine starke Base in die korrespondierende Base umgewandelt wird, dazuzugeben. Dies kann bei Temperaturen von  $-100$  bis  $+100^\circ\text{C}$ , bevorzugt von  $-80$  bis  $+70^\circ\text{C}$  erfolgen. Bei der Verwendung von Aminen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, das Amin in doppeltem Überschuß einzusetzen, da es dann gleichzeitig als Base wirkt.


Die so erhaltenen Verbindungen (VIa), (VIa') oder (VIb) können nach bekannten Methoden zu den entsprechenden Metallkomplexen umgesetzt werden. Die Komplexierungsmethoden sind z.B. in EP-A 416 815, EP-A 420 436 oder Okuda et al., Organometallics, 1995, 14, 789-795 beschrieben. Bevorzugt werden die Verbindungen (VIa), (VIa') oder (VIb) mit  $X^6 = \text{Li}$  eingesetzt. Die Umsetzung kann beispielsweise mit vierfachsubstituierten Ti-, Zr- oder Hf-Verbindungen erfolgen. Bevorzugte Metalle sind hierbei Titan und Zirkonium. Als Substituenten werden bevorzugt Halogene, insbesondere Chlor eingesetzt. Die Tetrahalogenide können auch in Form von Basenaddukten (z. B. mit THF) verwendet werden.

Die Reaktion wird in der Regel in Lösung durchgeführt, wobei die Verwendung von etherischen Lösungsmitteln wie Diethylether oder THF bevorzugt ist. Die Reihenfolge der Zugabe ist an sich unkritisch. Bevorzugt ist, die Verbindung (VIa), (VIa') oder (VIb) im

Lösungsmittel vorzulegen und die Metallverbindung in Substanz oder in Lösung dazuzugeben. Dies kann bei Temperaturen von -100 bis +100°C, bevorzugt von -80 bis +30°C erfolgen.

- 5 Die erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexe (Ia), (Ia') und (Ib) zeichnen sich durch eine asymmetrische Anordnung der Ligan- den am Metallatom aus. Bedingt durch diese Struktur können die Übergangsmetallkomplexe (Ia), (Ia') und (Ib) nicht in einer meso- Form vorliegen. Infolge der unsymmetrischen Substitution am  
10 Cyclopentadienylliganden erfolgt die Polymerisation jedoch ste- reoselektiv.

Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung die zur Herstellung der erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexe (Ia') eingesetzten  
15 Zwischenprodukte der allgemeinen Formel (VIa')



in der die Substituenten und Indizes folgende Bedeutung haben:

- 30  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^{17}$  bis  $R^{19}$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  
5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits  
durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann,  
 $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl oder Arylalkyl, wobei zwei benachbarte  
35 Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen  
einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten  
oder ungesättigten Ring bilden können, oder  
 $Si(R^4)_3$  mit

- 40  $R^4$   $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,  
 $X^6$  Wasserstoff oder einen Rest der Formel  $M^3R^{23}_{(p-1)}$ ,  
in der

- 45  $M^3$  ein Element der 1. - 4. Hauptgruppe des Perioden-  
systems,

18





- $R^{23}$  ein Halogen, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe, wobei die Reste  $R^{23}$  gleich oder verschieden sein können, und
- $p$  die Wertigkeit von  $M^3$  bedeuten,
- $10$   $y$  für  $—O—$ ,  $—S—$ ,  $\text{>NR}^7$  oder  $\text{>PR}^7$  steht, wobei
- $15$   $R^7$   $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_7$ - $C_{18}$ -Alkylaryl oder einfach oder mehrfach mit
- $20$   $Si(R^8)_3$ ,  $SR^8$ ,  $OR^8$ ,  $-(\overset{R^8}{\underset{R^8}{\underset{|}{C}}}_n-O)_m-R^8$ ,  $OSi(R^8)_3$ ,  $N(R^8)_2$ ,  $P(R^8)_2$  oder einer Kombination davon substituiertes  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_7$ - $C_{18}$ -Alkylaryl oder  $Si(R^8)_3$  ist mit
- $25$   $n'$  und  $m'$  jeweils 1, 2, 3 oder 4 und
- $30$   $R^8$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl, das seinerseits mit  $C_1$ - $C_4$ -Alkylgruppen substituiert sein kann, oder  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl, wobei die Reste  $R^8$  gleich oder verschieden sind,

35

40

45

19



wobei

25

 $R^9 \text{ bis } R^{12}$ 

30

35


 $M^1$ 

A

40

m

45




25

wobei die einzelnen Glieder  $A^2$  von A gleich oder verschieden sind.

Ferner betrifft die vorliegende Erfindung auch die zur Herstellung der erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexe Ia' eingesetzten Zwischenprodukte der allgemeinen Formel (IVa')

35



40

in der die Substituenten und Indizes folgende Bedeutung haben:

45  $R^1$ ,  $R^2$  und  $R^{17}$  bis  $R^{19}$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  
5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits  
durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann,

## 21

C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl oder Arylalkyl, wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden können, oder Si(R<sup>4</sup>)<sub>3</sub> mit

5

R<sup>4</sup>C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl,X<sup>1</sup>

Wasserstoff oder ein Halogen,

10

X<sup>3</sup>

ein Halogen und

X<sup>5</sup>


Wasserstoff, ein Halogen oder eine Gruppe

15

$$=C \begin{array}{l} \nearrow R^{22} \\ \searrow R^{21} \end{array} \quad \text{mit}$$
R<sup>21</sup> und R<sup>22</sup>jeweils Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl,


20

Z




25


30



35



40



wobei


45 R<sup>9</sup> bis R<sup>12</sup>

jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Fluoralkylgruppe, eine C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Fluorarylgruppe, eine

5 C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxygruppe, eine C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Alkenylgruppe, eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkylgruppe, eine C<sub>8</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkenylgruppe oder eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Alkylarylgruppe bedeuten oder wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 4 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden, und


10 M<sup>1</sup> Silicium, Germanium oder Zinn ist, und  
 A ein Brückenglied -(A<sup>2</sup>)<sub>m</sub>- mit  
 m von 1 bis 6 und

15




20



25



30



35



40 wobei die einzelnen Glieder A<sup>2</sup> von A gleich oder verschieden sind.

Die erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexe eignen sich beispielsweise zur Polymerisation von Olefinen und insbesondere zur Polymerisation von α-Olefinen, d.h. Kohlenwasserstoffen mit endständigen Doppelbindungen. Geeignete Monomere können funktionalisierte olefinisch ungesättigte Verbindungen wie Ester- oder Amid-  
 45 derivate der Acryl- oder Methacrylsäure, beispielsweise Acrylate,




- Methacrylate oder Acrylnitril sein. Bevorzugt sind unpolare olefinische Verbindungen, worunter auch arylsubstituierte  $\alpha$ -Olefine wie Styrol fallen. Besonders bevorzugte  $\alpha$ -Olefinen sind lineare oder verzweigte  $C_2$ - $C_{12}$ -Alk-1-ene, insbesondere lineare  $C_2$ - $C_{10}$ -
- 5 Alk-1-ene wie Ethylen, Propylen, But-1-en, Pent-1-en, Hex-1-en, Hept-1-en, Oct-1-en, Non-1-en, Dec-1-en oder 4-Methyl-pent-1-en. Es können auch Gemische aus diesen Monomeren polymerisiert werden.
- 10 Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Polymerisation von Olefinen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Polymerisation in Gegenwart von Übergangsmetallkomplexen der Formeln (Ia), (Ia') oder (Ib) und metalloceniumionenbildende Verbindungen durchgeführt wird.
- 15 Geeignete metalloceniumionenbildende Verbindungen sind beispielsweise starke, neutrale Lewissäuren, ionische Verbindungen mit lewis-sauren Kationen oder ionische Verbindungen mit Brönsted-Säuren als Kationen.
- 20 Als starke, neutrale Lewissäuren sind Verbindungen der allgemeinen Formel (VII)
- $$M^4X^8X^9X^{10} \quad (VII)$$
- 25 bevorzugt, in der
- $M^4$  ein Element der III. Hauptgruppe des Periodensystems bedeutet, insbesondere B, Al oder Ga, vorzugsweise B,
- 30  $X^8$ ,  $X^9$  und  $X^{10}$  für Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl oder Halogenaryl mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atome im Arylrest oder Fluor, Chlor,
- 35 Brom oder Jod stehen, insbesondere für Halogenaryle, vorzugsweise für Pentafluorphenyl.
- Besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (VII), in der  $X^8$ ,  $X^9$  und  $X^{10}$  gleich sind, vorzugsweise Tris(penta-
- 40 fluorphenyl)boran.
- Als ionische Verbindungen mit lewis-sauren Kationen sind Verbindungen der allgemeinen Formel (VIII)
- $$[(Y_1^{a+})Q_1Q_2 \dots Q_z]^{d+} \quad (VIII)$$
- 45 geeignet, in denen


## 24

- $Y_1$  ein Element der I. bis VI. Hauptgruppe oder der I. bis VIII. Nebengruppe des Periodensystems bedeutet,
- 5  $Q_1$  bis  $Q_z$  für einfach negativ geladene Reste wie  $C_1$ - $C_{28}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl, Halogenalkyl, Halogenaryl mit jeweils 6 bis 20 C-Atomen im Aryl- und 1 bis 28 C-Atome im Alkylrest,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl, welches gegebenenfalls mit  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppen substituiert sein kann, Halogen,  $C_1$ - $C_{28}$ -Alkoxy,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryloxy, Silyl- oder Mercaptylgruppen
- 10
- a für ganze Zahlen von 1 bis 6 und
- 15 z für ganze Zahlen von 0 bis 5 steht,
- d der Differenz a-z entspricht, wobei d jedoch größer oder gleich 1 ist.
- 20
- Besonders geeignet sind Carboniumkationen, Oxoniumkationen und Sulfoniumkationen sowie kationische Übergangsmetallkomplexe. Insbesondere sind das Triphenylmethylkation, das Silberkation und das 1,1'-Dimethylferrocenylkation zu nennen. Bevorzugt besitzen
- 25 sie nicht koordinierende Gegenionen, insbesondere Borverbindungen, wie sie auch in der WO 91/09882 genannt werden, bevorzugt Tetrakis(pentafluorophenyl)borat.
- Ionische Verbindungen mit Brönsted-Säuren als Kationen und vor-
- 30 zugsweise ebenfalls nicht koordinierende Gegenionen sind in der WO 91/09882 genannt, bevorzugtes Kation ist das N,N-Dimethylanilinium.
- Die Menge an im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten starken,
- 35 neutralen Lewissäuren, ionischen Verbindungen mit lewissauren Kationen oder ionischen Verbindungen mit Brönsted-Säuren als Kationen beträgt bevorzugt von 0,1 bis 10 Äquivalente, bezogen auf den Übergangsmetallkomplex (Ia), (Ia') oder (Ib).
- 40 Besonders geeignet als metalloceniumionenbildende Verbindungen sind offenkettige oder cyclische Alumoxanverbindungen der allgemeinen Formeln (IX) oder (X)

25



5



10

wobei  $\text{R}^{24}$  eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_4$ -Alkylgruppe bedeutet, bevorzugt eine Methyl- oder Ethylgruppe und m für eine ganze Zahl von 5 bis 30, bevorzugt 10 bis 25 steht.

15

Die Herstellung dieser oligomeren Alumoxanverbindungen erfolgt üblicherweise durch Umsetzung einer Lösung von Trialkylaluminium mit Wasser und ist u.a. in der EP-A 284 708 und der US-A 4 794 096 beschrieben.

20

In der Regel liegen die dabei erhaltenen oligomeren Alumoxanverbindungen als Gemische unterschiedlich langer, sowohl linearer als auch cyclischer Kettenmoleküle vor, so daß m als Mittelwert anzusehen ist. Die Alumoxanverbindungen können auch im Gemisch mit anderen Metallalkylen, bevorzugt mit Aluminiumalkylen vorliegen.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die Übergangsmetallkomplexe (Ia), (Ia') oder (Ib) und die oligomeren Alumoxanverbindungen der allgemeinen Formeln (IX) oder (X) in solchen Mengen zu verwenden, daß das atomare Verhältnis zwischen Aluminium aus den oligomeren Alumoxanverbindungen und dem Übergangsmetall aus den Übergangsmetallkomplexen im Bereich von 10:1 bis  $10^6$ :1, insbesondere im Bereich von 10:1 bis  $10^4$ :1, liegt.

35


Weiterhin können als metalloceniumionenbildende Verbindungen anstelle der Alumoxanverbindungen der allgemeinen Formeln (IX) oder (X) Aryloxyalumoxane, wie in der US-A 5 391 793 beschrieben, Aminoaluminoxane, wie in der US-A 5 371 260 beschrieben, Aminoaluminoxanhydrochloride, wie in der EP-A 633 264 beschrieben, Siloxyaluminoxane, wie in der EP-A 621 279 beschrieben, oder Mischungen daraus eingesetzt werden.

Vorzugsweise werden im erfindungsgemäßen Verfahren sowohl die Übergangsmetallkomplexe (Ia), (Ia') oder (Ib) als auch die metalloceniumionenbildende Verbindungen in Lösung eingesetzt, wo-

45

bei aromatische Kohlenwasserstoffe mit 6 bis 20 C-Atomen, insbesondere Xylole und Toluol, besonders bevorzugt sind.

Als weitere Komponente können zusätzlich noch Metallverbindungen 5 der allgemeinen Formel (XI)



10 in der

$M^5$  ein Alkali-, ein Erdalkalimetall oder ein Metall der III. Hauptgruppe des Periodensystems, d.h. Bor, Aluminium, Gallium, Indium oder Thallium bedeutet,

15

$R^{25}$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl, Alkylaryl oder Arylalkyl mit jeweils 1 bis 10 C-Atom im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,

20

$R^{26}$  und  $R^{27}$  Wasserstoff, Halogen,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen im Arylrest,

25

$r$  eine ganze Zahl von 1 bis 3

und

30  $s$  und  $t$  ganze Zahlen von 0 bis 2 bedeuten, wobei die Summe  $r+s+t$  der Wertigkeit von  $M^5$  entspricht,

eingesetzt werden.

35 Von den Metallverbindungen der allgemeinen Formel (XI) sind diejenigen bevorzugt, in denen

$M^5$  Lithium, Magnesium oder Aluminium bedeutet und

40  $R^{26}$  und  $R^{27}$  für  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl stehen.

Besonders bevorzugte Metallverbindungen der Formel (XI) sind n-Butyl-Lithium, n-Butyl-n-octyl-Magnesium, n-Butyl-n-heptyl-Magnesium, Tri-n-hexyl-aluminium, Tri-iso-butyl-aluminium, 45 Triethylaluminium und Trimethylaluminium.

Wenn eine Metallverbindung der Formel (XI) eingesetzt wird, ist sie bevorzugt in einer solchen Menge im Katalysatorsystem enthalten, daß das molare Verhältnis von  $M^5$  aus Formel (XI) zu Übergangsmetall M aus Formel (Ia), (Ia') oder (Ib) von 800:1 bis 1:1, insbesondere 500:1 bis 50:1, beträgt.

Die Übergangsmetallkomplexe (Ia), (Ia') oder (Ib) können im erfindungsgemäßen Polymerisationsverfahren auch auf einem Trägermaterial eingesetzt werden.

10

Als Trägermaterialien werden vorzugsweise feinteilige Träger eingesetzt, die im allgemeinen einen Teilchendurchmesser im Bereich von 1 bis 300  $\mu\text{m}$  aufweisen, insbesondere von 20 bis 90  $\mu\text{m}$ . Geeignete Trägermaterialien sind beispielsweise anorganische Oxide des Siliciums, des Aluminiums, des Titans oder eines der Metalle der I. oder II. Hauptgruppe des Periodensystems oder Mischungen dieser Oxide, von denen außer Aluminiumoxid oder Magnesiumoxid oder einem Schichtsilikat insbesondere Kieselgel bevorzugt ist.

20 Der Träger kann einer thermischen Behandlung z.B. zur Entfernung von adsorbiertem Wasser unterzogen werden, wobei eine solche Behandlung in der Regel bei Temperaturen im Bereich von 80 bis 200°C, vorzugsweise von 100 bis 150°C, durchgeführt wird, oder er kann calciniert werden. Der Träger kann auch chemisch behandelt werden, wobei in der Regel übliche Trocknungsmittel wie Metallalkyle, bevorzugt Aluminiumalkyle, Chlorsilane oder  $\text{SiCl}_4$  zum Einsatz kommen.

Geeignete Träger sind auch feinteilige Polyolefine, beispielsweise feinteiliges Polypropylen.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann in den üblichen, für die Polymerisation von Olefinen verwendeten Reaktoren entweder diskontinuierlich oder vorzugsweise kontinuierlich erfolgen. Geeignete Reaktoren sind unter anderem kontinuierlich betriebene Rührkessel, gerührte Pulverbettreaktoren, Schleifen- oder Wirbelschichtreaktoren, wobei man gegebenenfalls auch eine Reihe von mehreren hintereinandergeschalteten, gleich- oder verschiedenartigen Reaktoren verwenden kann. Die Polymerisationsreaktionen lassen sich in der Gasphase, in Suspension, in flüssigen und in überkritischen Monomeren oder in inerten Lösungsmitteln durchführen.

Die Polymerisationsbedingungen sind an sich unkritisch. Drücke von 1 bis 3500 bar, vorzugsweise von 2 bis 100 bar und insbesondere von 10 bis 40 bar sowie Temperaturen von 0 bis 400°C, vor-

zugsweise von 20 bis 250°C und insbesondere von 50 bis 100°C haben sich als geeignet erwiesen.

Die mittlere Molmasse der Polymerisate kann mit den in der Polymerisationstechnik üblichen Methoden gesteuert werden, beispielsweise durch Zufuhr von Reglern wie Wasserstoff.

Besonders bevorzugt lassen sich mit den erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexen Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen herstellen.

Die mit den Übergangsmetallkomplexen (Ia), (Ia') oder (Ib) erhältlichen Homo- oder Copolymerisate des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen sind besonders bevorzugt Homopolymerisate des Propylens oder Copolymerisate des Propylens mit Ethylen und/oder But-1-en. Die Copolymerisate des Propylens können statistisch aufgebaut sein. Sie können jedoch auch in Form der sogenannten Block- oder Impactcopolymerisate vorliegen. Die Homo- oder Copolymerisate des Propylens zeichnen sich durch eine hohe Molmasse und insbesondere durch einen isotaktischen Aufbau der Polymerketten aus.

Die mit den Übergangsmetallkomplexen (Ia), (Ia') oder (Ib) erhältlichen Homo- oder Copolymerisate des Ethylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen sind besonders bevorzugt Homopolymerisate des Ethylens oder Copolymerisate des Ethylens mit Propylen, But-1-en, Hex-1-en und/oder Oct-1-en. Die Homo- oder Copolymerisate des Ethylens zeichnen sich durch eine sehr hohe Molmasse aus. Da bei ihrer Herstellung ein hoher Comonomereinbau zu beobachten ist, sind Copolymerisate mit einem hohen Comonomergehalt zugänglich oder es ist möglich, mit einem Monomeregemisch, das einen relativ geringen Comonomergehalt aufweist und somit bei der Polymerisation verfahrenstechnische Vorteile bringt, zu den gewünschten Copolymerisaten zu gelangen.

Die mit den erfindungsgemäßen Übergangsmetallkomplexen erhältlichen Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen weisen gute anwendungstechnische Eigenschaften auf und eignen sich zur Herstellung von Fasern, Folien oder Formkörpern.

#### Beispiele

##### Beispiel 1

45

##### Liganden- und Metallocenkomplex-Synthese

Alle Synthesen wurden unter Ausschluß von Luft und Feuchtigkeit durchgeführt. Die Reagenzien, Lösungsmittel und Apparaturen waren entsprechend vorbereitet. Das Reaktionsschema ist in Fig. 1 dargestellt.

5

a) Synthese von Fluorenyllithium (Verbindung II)

Zu einer Lösung von 25 g (0,15 mol) Fluoren in 220 ml Diethylether wurden unter Rühren 113 ml einer 1,6 M Lösung von n-Butyllithium in Hexan (0,18 mol) zugegeben. Zur vollständigen Reaktion wurde 6 h unter Rückfluß gekocht und dann über Nacht bei Zimmertemperatur gerührt. Anschließend entfernte man das Lösungsmittel im Vakuum, wusch das erhaltene gelbe Pulver mehrmals mit Petrolether und trocknete es im Vakuum. Man erhielt Fluorenyllithium (Verbindung II) in fast quantitativer Ausbeute.

b) Synthese von Allylchlorfluorenylmethylsilan (Verbindung IV)

8,6 g (50 mmol) von Verbindung II wurden in 250 ml Diethylether gelöst. Dazu gab man bei Zimmertemperatur unter Rühren 11,1 g (72 mmol) Allyldichlorsilan (Verbindung III). Es wurde weitere 3 h bei Zimmertemperatur gerührt. Anschließend wurde das Lösungsmittel vollständig im Vakuum entfernt und der Rückstand in 200 ml Petrolether aufgenommen. Man zentrifugierte das Lithiumchlorid ab, engte die überstehende Lösung auf ein Volumen von ca. 20 ml ein und kristallisierte das Reaktionsprodukt bei -78 °C. Die Ausbeute betrug 8,59 g (60,4%).

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ (ppm): 0.29 (s, 3H, Pos.1), 1.56 (AB-System, 2H, Pos.2), 4.16 (s, 1H, Pos.5), 4.83 (dm, 1H, Pos.4), 4.86 (dm, 1H, Pos.4), 5.49 (m, 1H, Pos.3), 7.35 (m, 2H, Pos.B,B',C,C'), 7.41 (t, 2H, Pos.B,B',C,C'), 7.69 (m, 2H, Pos.A,A',D,D'), 7.87 (d, 2H, Pos.A,A',D,D')

Die Zuordnung der NMR-Signale kann Fig. 2 entnommen werden.

35

c) Synthese von 10-Chlor-10,12-dimethyl-9,1-silapropänofluoren (Verbindung V)

8,59 g (30 mmol) von Verbindung IV wurden in 150 ml Benzol gelöst. Diese Lösung wurde unter Rühren zu einer Suspension aus 4,5 g (34 mmol) Aluminiumchlorid und 150 ml Benzol, die mit einem Tropfen 37%ige HCl versetzt war, zugegeben. Man rührte 3 h bei Zimmertemperatur und gab dann 6 ml (4,68 g, 40 mmol) Tetraethylmethyldiamin (TMEDA) hinzu, worauf der sich bildende Aluminiumchlorid-TMEDA-Komplex ausfiel. Die überstehende Lösung wurde abdekantiert, das Lösungsmittel im Vakuum entfernt und der Rückstand in 200 ml Petrolether aufgenommen. Die ungelösten Bestand-

teile wurden durch Zentrifugieren abgetrennt, die überstehende Lösung auf ca. 30 ml eingeeengt und bei -78 °C kristallisiert. Die erhaltene Substanz wurde aus Petrolether umkristallisiert. Man erhielt einen weißen Feststoff. Die Ausbeute betrug 2,31 g

5 (27. %).

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  (ppm): -0.45 (s, 3H, Pos.5), 0.52-0.59 (m, 2H, Pos.4), 1.35 (s, 3H, Pos.3), 2.95 (sept, 1H, Pos.2), 3.75 (s, 1H, Pos.1), 7.05-7.85 (m, 7H, arom.H)

10  $^{13}\text{C-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  (ppm): -2.41 (q,  $J=123.2\text{Hz}$ , Pos.A), 20.4 (q,  $J=125.9\text{Hz}$ , Pos.B), 25.5 (t, Pos.C), 31.7 (d,  $J=122.7\text{Hz}$ , Pos.D), 40.6 (d,  $J=129\text{Hz}$ , Pos.E), 118.4, 120.8, 121.9, 124.4, 126.6, 127.2, 128.0 (d,  $J=160\text{Hz}$ , Pos.F), 140.4, 140.5, 141.5, 142.1, 143.9 (s, quartäre C-Atome)

15 Die Zuordnung der NMR-Signale kann Fig. 3 entnommen werden. Massenspektrometrie (EI, 1mA, 70 eV) ( $m/z$ , rel. Int.):  $[\text{M}^+]$  (284, 43);  $[\text{M} - \text{C}_3\text{H}_6]^+$  (242, 100)  
CH-Analyse: C: ber.: 71.68, gef.: 71.75; H: ber.: 6.01, gef.: 5.94

20

d) Synthese von 10-Methyl-10-methylamino-12-methyl-9,1-silapropano-fluoren (Verbindung VI)

Durch eine Lösung von 2,31 g (8 mmol) der Verbindung V in 400 ml  
25 Diethylether wurde unter Rühren bei Zimmertemperatur für 2 h Methylamin geleitet, das aus Methylammoniumhydrochlorid und Kaliumhydroxid erzeugt und mittels KOH-Plättchen und Calciumoxid getrocknet wurde. Man rührte weitere 2 h und entfernte dann das Lösungsmittel im Vakuum. Der Rückstand wurde in 200 ml Petrolether  
30 aufgenommen. Die ungelösten Bestandteile wurden durch zentrifugieren abgetrennt, die überstehende Lösung eingeeengt und es wurde bei -78 °C kristallisiert. Die Ausbeute betrug 1,1 g (49 %).

e) Synthese des Metallocenkomplexes (Verbindung I)

35

1,03 g (3,7 mmol) von Verbindung VI wurden in 30 ml Diethylether gelöst und auf -78 °C temperiert. Innerhalb von 20 min gab man 4,62 ml (7,4 mmol) Butyllithium (1,6 M in Heptan) zu, rührte 2 h bei -78 °C und anschließend 2 h bei Zimmertemperatur. Anschließend  
40 wurde das Lösungsmittel der orangen Lösung im Vakuum entfernt und der Rückstand in 30 ml THF aufgenommen. Hierzu gab man bei -78 °C innerhalb von 40 min insgesamt 1,79 g (4,75 mmol) festes Zirkoniumtetrachlorid\*2THF hinzu. Unter Rühren ließ man langsam auf Zimmertemperatur erwärmen. Anschließend wurde das Lösungsmittel im  
45 Vakuum entfernt. Nach Zugabe von Toluol wurde Lithiumchlorid und überschüssiges Zirkoniumtetrachlorid\*2THF abgetrennt. Zu der Lösung wurde Petrolether gegeben und es wurde bei -78 °C kristalli-



siert. Man erhielt einen orangen Feststoff. Die Ausbeute betrug 1,2 g (74 %).

#### Beispiel 2

5

#### Trägerung des Metallocenkomplexes

In einem 50 ml-Kolben mit Magnetührer werden 20 ml Toluol vorgelegt. Dazu wurden 109 mg (0,14 mmol) N,N-Dimethylanilinium-tetra-  
10 kis(pentafluorphenyl)borat, 60 mg (0,14 mmol) Verbindung I und 2,6 g mit Triisobutylaluminium desaktiviertes Kieselgel (ES 70X, Fa. Crosfield) gegeben. Die erhaltene Mischung wurde für 1 h auf 80 °C erwärmt. Anschließend wurde das Lösungsmittel im Vakuum entfernt. Man erhielt ca. 2,8 g geträgerten Katalysator.

15

#### Beispiel 3

#### Ethylenhomopolymerisation

20 In einem gerührten 1-l-Stahlautoklaven wurden nach sorgfältigem Spülen mit Stickstoff und Temperieren auf die Polymerisationstemperatur von 70°C 400 ml iso-Butan und 170 mg Triethylaluminium vorgelegt. Dann wurden 270 mg des in Beispiel 2 hergestellten, geträgerten Katalysators mit weiteren 6 ml iso-Butan eingespült  
25 und Ethylen auf einen Gesamtdruck von 38 bar aufgepreßt. Der Druck im Autoklaven wurde durch Nachdosierung von Ethylen konstant gehalten. Nach 90 min wurde die Polymerisation durch Entspannen des Autoklaven abgebrochen. Es fielen 30 g Polymerisat in Form eines gut rieselfähigen Gießes an, der eine Viskosität  
30 ( $\eta$ -Wert, bestimmt nach ISO 1628-3 bei 135°C in Dekalin) von 10,07 dl/g aufwies.

#### Beispiel 4

#### 35 Ethylen-Hex-1-en-Copolymerisation

In einem gerührten 1-l-Stahlautoklaven wurden nach sorgfältigem Spülen mit Stickstoff und Temperieren auf die Polymerisationstemperatur von 70°C 500 ml iso-Butan, 120 mg Triethylaluminium und  
40 40 ml Hex-1-en vorgelegt. Dann wurden 50 mg des geträgerten Katalysators mit weiteren 6 ml iso-Butan eingespült und Ethylen auf einen Gesamtdruck von 38 bar aufgepreßt. Der Druck im Autoklaven wurde durch Nachdosierung von Ethylen konstant gehalten. Nach 90 min wurde die Polymerisation durch Entspannen des Autoklaven  
45 abgebrochen. Es fielen 200 g Polymerisat in Form eines gut rieselfähigen Gießes an, der eine Viskosität ( $\eta$ -Wert, bestimmt nach

ISO 1628-3 bei 135°C in Dekalin) von 4,23 dl/g und eine Hex-1-en-gehalt (bestimmt durch IR-Spektroskopie) von 2,1 Gew.-% aufwies.

#### Beispiel 5

5

#### Propylenpolymerisation

In einem gerührten 1-l-Stahlautoklaven wurden nach sorgfältigem Spülen mit Stickstoff 500 ml flüssiges Propylen vorgelegt. Dazu  
10 wurden 3 ml einer Methylalumoxanlösung (1,53 mol/l in Toluol) gegeben. Anschließend wurde eine Mischung von 5 mg des in Beispiel 1 hergestellten Metallocenkomplexes und weitere 6,5 ml der Methylalumoxanlösung zugegeben. Der Autoklav wurde dann auf 60 °C aufgeheizt. Es stellte sich ein Druck von 26 bar ein. Der Druck  
15 wurde durch Nachdosieren von Propen konstant gehalten. Nach 90 min wurde die Polymerisation durch Entspannen des Autoklaven abgebrochen. Es fiel 1 g Polymerisat als weißes Pulver an. Die Schmelztemperatur (bestimmt durch DSC) betrug 148 °C, der mmm-Pentaden-Anteil (bestimmt durch <sup>13</sup>C-NMR-Spektroskopie) war 61 %  
20 und die Viskosität ( $\eta$ -Wert, bestimmt nach ISO 1628-3 bei 135°C in Dekalin) betrug 3,01 dl/g.

#### Beispiel 6

#### 25 Liganden und Metallocenkomplex-Synthese

Alle Synthesen wurden unter Ausschluß von Luft und Feuchtigkeit durchgeführt. Die Reagenzien, Lösungsmittel und Apparaturen waren entsprechend vorbereitet. Das Reaktionsschema ist in Fig. 4 dargestellt.  
30 gestellt.

#### a) Synthese von Dichlorfluorenyl- $\beta$ -methallylsilan (Verbindung VIII)

35 13,01 g (75,14 mmol) Fluorenyllithium (Verbindung II; hergestellt wie in Beispiel 1a) wurden in 250 ml Diethylether gelöst und sehr schnell bei 0°C mit 22,40 g (118,18 mmol) Trichlor- $\beta$ -methallylsilan (Verbindung VII) versetzt. Nach 30 minütiger Reaktionszeit bei 0°C wurde drei Stunden bei Zimmertemperatur gerührt, dann das  
40 Lösungsmittel weitgehend durch Destillation entfernt, das LiCl mit 75 ml Pentan ausgefällt und abzentrifugiert. Die Lösung wurde auf die Hälfte ihres Volumens eingeeengt und bei -78°C aufbewahrt. Dabei fiel das Produkt als gelber Feststoff aus, der beim Aufwärmen auf Zimmertemperatur zu einem orangefarbenen viskosen Öl  
45 schmolz. Nach mehrfach wiederholter Kristallisation aus Pentan

erhielt man 7,1 g (22,24 mmol; 29,6 %) Dichlorfluorenyl- $\beta$ -methallylsilan.

NMR-spektroskopische Daten

5

$^1\text{H}$ -NMR ( $\text{C}_6\text{D}_6$ ,  $\delta$  in ppm):

7,77 (d,  $J = 7,6$  Hz) ) 4H, Aromaten-H-Atome

7,66 (d,  $J = 7,6$  Hz) ) an C-1, C-4, C-5, C-8

10

7,29 ("t", 2H) ) 4H, Aromaten-H-Atome

7,23 ("t", 2H) ) an C-2, C-3, C-6, C-7

4,57 (s, 1H, Olefin-H in  $\gamma$ -Position)

15 4,31 (s, 1H, Olefin-H in  $\gamma$ -Position)

3,97 (s, 1H, Allyl-H an C-9)

1,41 (s, 2H, Methylen-H-Atome der Allylgruppe)

1,41 (s, 3H, Methyl-H-Atome)

20  $^{13}\text{C}$ -NMR ( $\text{C}_6\text{D}_6$ ,  $\delta$  in ppm):

143,4 - 120,1 (Aromaten-C-Atome, Olefin-C-Atome)

113,4 (t, Olefin-C-Atom der Allylgruppe,  $J = 155,9$  Hz)

44,3 (d, C-9)

25 27,2 (t, Methylen-C-Atom der Allylgruppe,  $J = 122,5$  Hz)

24,4 (q, Methyl-C-Atom,  $J = 126,1$  Hz)

CH-Analyse: C: ber.: 64,4, gef.: 67,0; H: ber.: 5,0; gef.: 5,2

30 b) Synthese von 10,10-Dichlor-12,12,-Dimethyl-9,1-(Silapropano)fluoren (Verbindung IX)

Zu einer Suspension von 1,77 g (13,27 mmol)  $\text{AlCl}_3$  in 80 ml Benzol wurden 2 Tropfen einer 37 % HCl-Lösung gegeben. Dazu tropfte man unter Rühren bei Zimmertemperatur eine Lösung von 4,2 g (13,15 mmol) Verbindung VIII in 100 ml Benzol. Nach beendeter Zugabe wurde 90 Minuten gerührt, dann zur Abtrennung des  $\text{AlCl}_3$  2,03 g (17,45 mmol) TMEDA zugegeben. Man destillierte das Benzol aus der zentrifugierten Lösung in Vakuum ab. Der braune ölige Rückstand wurde in 80 ml Petrolether aufgenommen und bei  $-25^\circ\text{C}$  kristallisiert. Es fielen farblose nadelförmige Kristalle an, die sich aus Petrolether umkristallisieren ließen.

Ausbeute: 2,07 g (6,66 mmol; 50,2 %; Schmelzpunkt:  $113-114^\circ\text{C}$ ).

45

NMR-spektroskopische Daten

$^1\text{H-NMR}$   $8\text{C}_6\text{D}_6$ ,  $\delta$  in ppm):

- 7,69 (m, 2H, Aromaten-H-Atome)  
7,56 (d, 1H,  $J = 7,5$  Hz, Aromaten-H-Atome der Positionen 4, 5  
5 oder 8)  
7,25 (m, 3H, Aromaten-H-Atome)  
7,08 (d, 1H,  $J = 7,7$  Hz, Aromaten-H-Atome der Positionen 4, 5  
oder 8)  
3,95 (s, 1H, Allyl-H an C-9)  
10 1,21 (AB-System, 2H, diastereotope Methylen-H-Atome des  
Sechsrings,  $J_{AB} = 15,5$  Hz;  $\nu_A - \nu_B = 79,4$  Hz)  
1,22 (s, 3H, Methyl-A-Atome)  
1,15 (s, 3H, Methyl-H-Atome)

15  $^{13}\text{C-NMR}$  ( $\text{C}_6\text{D}_6$ ,  $\delta$  in ppm):

- 144,5 )  
142,1 )  
141,8 ) s, quartäre Aromaten-C-Atome  
20 141,4 )  
137,9 )  
  
127,5 )  
127,0 )  
25 124,8 ) Dubletts der restlichen  
123,0 ) Aromaten-C-Atome  
120,8 )  
119,0 )

30 CH-Analyse: C: ber.: 64,0; gef.: 64,5; H: ber.: 5,0; gef.: 5,4.

c) Umsetzung von Verbindung IX mit Phenylgrignard ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-MgBr}$ )

- 2,5 g (7,83 mmol) der Verbindung IX wurden in THF gelöst. Zu der  
35 leicht gelblichen Lösung wurden unter Rühren der in THF gelöste  
Phenylgrignard bei Raumtemperatur rasch hinzugegeben. Die Reakti-  
onsmischung färbte sich sofort orange. Man ließ über Nacht rüh-  
ren. Nach Entfernen des Lösungsmittels in Vakuum erhielt man  
einen orangefarbenen Kristallbrei, der in Petrolether aufgenommen  
40 wurde. Es resultierte eine gelbe Petroletherphase, die von einem  
gelben petroletherunlöslichen Feststoff abzentrifugiert wurde.  
Die Petroletherphase wurde komplett eingeeengt und lieferte ein  
oranges Öl.

- 45 Der unlösliche Feststoff wurde in Toluol aufgenommen und auf etwa  
50°C erwärmt. Man erhielt eine gelbe Toluolphase, die von einem  
weißen Feststoff abzentrifugiert wurde. Aus der Toluolphase er-

hielt man nach Entfernen des Lösungsmittels ebenfalls ein hochviskoses oranges Öl. Aufnahme in Hexan und Erwärmen auf 50°C lieferte abermals eine gelbe Hexanphase und ein unlösliches weißes Pulver. Nach Abzentrifugieren und Einengen lieferte die Hexanphase ein oranges Öl.

Die beiden Produktöle (aus Petroletherphase und Hexanphase) wurde vereinigt und so insgesamt 1,9 g (5,26 mmol, 67,2 %) Verbindung X erhalten.

10

d) Umsetzung von Verbindung X mit tert.-Butylamin

Die 1,9 g (5,26 mmol) Verbindung X wurden in ca. 20 ml Diethylether gelöst und die klare gelbe Lösung unter Rühren rasch mit 1,1 ml (10,52 mmol) tert.-Butylamin versetzt. Die Reaktionsmischung wurde dabei milchig trüb. Man ließ über Nacht rühren und entfernte dann den Ether in Vakuum. Aufnahme des Rückstands in Petrolether lieferte nach Zentrifugieren eine gelbe Lösung sowie ein weißes Pulver. Die Petroletherphase wurde komplett eingengt und lieferte 1,8 g (4,53 mmol, 86 %) Verbindung XI als orangegelbes zähes Öl.

20

e) Synthese des Metallocenkomplexes (Verbindung XII)

1,8 g (4,53 mmol) Verbindung XI wurden in ca. 100 ml Ether gelöst und gerührt. Bei Raumtemperatur gab man 5,7 ml (9,1 mmol) n-BuLi hinzu und ließ über Nacht rühren. Die ursprünglich gelbe Etherlösung wurde tiefrot. Nach Entfernen des Ethers in Vakuum verblieb ein orangefarbener Schaum, der zur Reinigung mit Petrolether gewaschen wurde. Man erhielt 750 mg eines orangegelben Pulvers.

30

Die 750 mg (1,83 mmol) des Dilithiumsalzes von Verbindung XI wurden in 100 ml THF gelöst. Die dunkelbraune Lösung wurde auf -78°C abgekühlt und tropfenweise mit in 40 ml THF gelöstem Zirkoniumtetrachlorid \* 2 THF (690 mg, 1,83 mmol) versetzt. Anschließend rührte man zwei Stunden bei tiefer Temperatur und ließ langsam auf Zimmertemperatur erwärmen.

35

Das Lösungsmittel wurde entfernt und der dunkle Rückstand in Toluol aufgenommen und zentrifugiert. Man erhielt eine tiefrot gefärbte Toluollösung sowie ein unlösliches helles Pulver. Einengen der Toluollösung lieferte ein Öl, welches mit Petrolether zur Reinigung verrührt wird. Nach Abtrennen der Waschphase erhielt man 200 mg (0,35 mmol, 19,5 %) als gelbes Pulver.

45

## Beispiel 7

## Ethylen-Homopolymerisation

- 5 25 mg (0,05 mmol) von Verbindung XII wurden in 200 ml Toluol gelöst und anschließend mit 10,9 ml einer 30 %igen MAO-Lösung in Toluol (1000 Äquivalente) versetzt. Man ließ das Reaktionsgemisch für 30 min bei Zimmertemperatur rühren und leitete dann für 3 h Ethylen durch die Lösung. Man erhielt nach dem Abstoppen der
- 10 Reaktion mit methanolischer HCl, Waschen des organischen Rückstands mit Toluol und anschließendem Trocknen 0,5 g Polyethylen, das eine Viskosität ( $\eta$ -Wert, bestimmt nach ISO 1628-3 bei 135°C im Dekalin) von 8,95 dl/g aufwies.

## 15 Beispiel 8

## Ethylen-Hex-1-en-Copolymerisation

- 25 ml (0,05 mmol) von Verbindung XII wurden in 200 ml Toluol gelöst und anschließend mit 10,9 ml einer 30 %igen MAO-Lösung in Toluol (1000 Äquivalente) und 20 ml 1-Hexen versetzt. Man ließ das Reaktionsgemisch für 30 min bei Zimmertemperatur rühren und leitete dann für 6 h Ethylen durch die Lösung. Man erhielt nach dem Abstoppen der Reaktion mit methanolischer HCl, Waschen des
- 25 organischen Rückstand mit Toluol und anschließendem Trocknen 2,2 g Polyethylen, das eine Viskosität ( $\eta$ -Wert, bestimmt nach ISO 1628-3 bei 135°C im Dekalin) von 8,95 dl/g und einen Hexengehalt (bestimmt durch IR-Spektroskopie) von 16,6 Gew.-% aufwies.

30

35


40

45

## Patentansprüche

1. Übergangsmetallkomplexe der allgemeinen Formeln (Ia)  
 5 oder (Ib),


10



(Ia)

15

20



(Ib)

25

in denen die Substituenten und Indizes folgende Bedeutung  
 30 haben:

$R^1$  bis  $R^3$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl, 5- bis 7-gliedriges Cy-  
 cloalkyl, das seinerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl sub-  
 35 stituiert sein kann,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl oder Arylalkyl,  
 wobei die Reste mit benachbarten Resten jeweils  
 mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-  
 Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten  
 Ring bilden können, oder  $Si(R^4)_3$  mit

40  $R^4$   $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,


$M$  Titan, Zirkonium, Hafnium, Vanadium, Niob oder  
 Tantal oder ein Element der III. Nebengruppe des  
 Periodensystems oder der Lanthanoiden,

45

- X Fluor, Chlor, Brom, Iod, Wasserstoff,  
C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl mit 1 bis  
10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen  
im Arylrest, -OR<sup>5</sup> oder -NR<sup>5</sup>R<sup>6</sup>,
- 5 n 1, 2 oder 3, wobei n der Wertigkeit von M minus  
der Zahl 2 entspricht,
- wobei
- 10 R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, Alkylaryl, Arylalkyl,  
Fluoralkyl oder Fluoraryl mit jeweils 1 bis  
10 C-Atomen im Alkylrest und 6 bis 20 C-Atomen  
im Arylrest bedeuten und
- 15 die Reste X gleich oder verschieden sind,
- 20 Y —O—, —S—,  $\begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array} \text{NR}^7$  oder  $\begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array} \text{PR}^7$  bedeutet, wo-  
bei
- R<sup>7</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder  
C<sub>7</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylaryl oder einfach oder mehrfach mit
- 25  $\text{Si}(\text{R}^8)_3$ ,  $\text{SR}^8$ ,  $\text{OR}^8$ ,  $-\left(\begin{array}{c} \text{R}^8 \\ | \\ (\text{C})_{n'} \\ | \\ \text{R}^8 \end{array} \text{—O}\right)_m \text{—R}^8$ ,  $\text{OSi}(\text{R}^8)_3$ ,  
 $\text{N}(\text{R}^8)_2$ ,  $\text{P}(\text{R}^8)_2$  oder einer Kombination davon sub-  
stituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cy-  
cloalkyl oder C<sub>7</sub>-C<sub>18</sub>-Alkylaryl oder  $\text{Si}(\text{R}^8)_3$  ist
- 30 mit
- n' und m' jeweils 1, 2, 3 oder 4 und
- 35 R<sup>8</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl, das  
seinerseits mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylgruppen substituiert  
sein kann, oder C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl,
- wobei die Reste R<sup>8</sup> gleich oder verschieden sind,
- 40 Z eine dreifachverknüpfende Brückengruppe ist und
- A und A<sup>1</sup> für zweifachverknüpfende Brückenglieder stehen.
- 45 2. Übergangsmetallkomplexe gemäß Anspruch 1, bei denen







wobei A<sup>1</sup> und die einzelnen Glieder A<sup>2</sup> von A gleich oder verschieden sind, und


R<sup>13</sup> bis R<sup>16</sup> gleich oder verschieden sind und jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Fluoralkylgruppe, eine C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Fluorarylgruppe, eine C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxygruppe, eine C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Alkenylgruppe, eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkylgruppe, eine C<sub>8</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkenylgruppe oder eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Alkylarylgruppe bedeuten, oder wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden, oder

wobei ein Rest R<sup>13</sup> bis R<sup>16</sup> von A<sup>1</sup> zusammen mit einem benachbarten Rest R<sup>2</sup> oder R<sup>3</sup> ein mit den sie verbindenden Atomen 5 bis 15 C-Atome aufweisendes, gesättigtes oder ungesättigtes Ringsystem bilden.

3. Übergangsmetallkomplexe gemäß Anspruch 1 oder 2, bei denen die Übergangsmetallkomplexe (Ia) der allgemeinen Formel (Ia') entsprechen

5

10



(Ia')

15

und

20


25

$R^{17}$  bis  $R^{19}$  jeweils ein Wasserstoffatom, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe bedeuten, oder wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden, oder  $Si(R^4)_3$  sind.

30

4. Verfahren zur Herstellung der Übergangsmetallkomplexe gemäß den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man Cyclopentadienverbindungen der allgemeinen Formeln (IIa) oder (IIb),

35




(IIa)

40

45

42




(IIb)

in denen

 $X^1$  für Wasserstoff oder ein Halogen und $X^2$  für Wasserstoff oder einen Rest der Formel  $M^2R^{20}_{(o-1)}$  stehen, in der $M^2$  ein Element der 1. - 4. Hauptgruppe des Periodensystems, $R^{20}$  ein Halogen, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe, wobei die Reste  $R^{20}$  gleich oder verschieden sein können, undo die Wertigkeit von  $M^2$  bedeuten,

mit Verbindungen der allgemeinen Formel (III),



(III)


in denen

 $X^3$  und  $X^4$  jeweils für ein Halogen und $X^5$  für Wasserstoff, ein Halogen oder eine Gruppe  $=C \begin{matrix} R^{22} \\ R^{21} \end{matrix}$  mit $R^{21}$  und  $R^{22}$  jeweils Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl stehen,

43

zu Verbindungen der allgemeinen Formeln (IVa) oder (IVb) umgesetzt,


5



(IVa)

10

15




(IVb)

20

aus diesen durch intramolekularen Ringschluß die Verbindungen der allgemeinen Formeln (Va) oder (Vb) herstellt,


25



(Va)

30

35



(Vb)


40

welche zu Verbindungen der allgemeinen Formeln (VIa) oder (VIb) umgesetzt werden,

45


44

5



(VIa)

10



(VIb)

15

in denen

20

$X^6$  für Wasserstoff oder einen Rest der Formel  $M^3R^{23}_{(p-1)}$  steht, in der

$M^3$  ein Element der 1. - 4. Hauptgruppe des Periodensystems,

25

$R^{23}$  ein Halogen, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe, wobei die Reste  $R^{23}$  gleich oder verschieden sein können, und

30

$p$  die Wertigkeit von  $M^3$  bedeuten,

35

und die man dann in die Übergangsmetallkomplexe gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 überführt.


40

5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß man als Cyclopentadienverbindungen der allgemeinen Formel (IIa) Indenverbindungen der allgemeinen Formel (IIa'),

45

45

5



(IIa')


10

mit einer Verbindung der allgemeinen Formel (III)

zu Verbindungen der allgemeinen Formel (IVa') umsetzt,

15

20




(IVa')

25

aus diesen durch intramolekularen Ringschluß die Verbindungen der allgemeinen Formel (Va') herstellt,

30



(Va')

35


40

welche zu Verbindungen der allgemeinen Formel (VIa') umgesetzt werden,

45

46

5




(VIa')

10

und die man dann in die Übergangsmetallkomplexe gemäß Anspruch 3 überführt.

15 6. Verbindungen der allgemeinen Formel (VIa'),

20



(VIa')

25

in denen die Substituenten und Indizes folgende Bedeutung haben:

30

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>17</sup> bis R<sup>19</sup>      Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl,  
    5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits  
    durch C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl substituiert sein kann,  
    C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl oder Arylalkyl, wobei zwei benachbarte  
 35                                        Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen  
    einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten  
    oder ungesättigten Ring bilden können, oder  
    Si(R<sup>4</sup>)<sub>3</sub> mit

40

R<sup>4</sup>                                        C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl,





X<sup>6</sup>                                        Wasserstoff oder einen Rest der Formel M<sup>3</sup>R<sup>23</sup><sub>(p-1)</sub>,  
    in der

45

M<sup>3</sup>                                        ein Element der 1. - 4. Hauptgruppe des Perioden-  
    systems,



- 5  $R^{23}$  ein Halogen, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkylgruppe, eine 5- bis 7-gliedrige Cycloalkylgruppe, die ihrerseits durch  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl substituiert sein kann, eine  $C_6$ - $C_{15}$ -Arylgruppe oder eine Arylalkylgruppe, wobei die Reste  $R^{23}$  gleich oder verschieden sein können, und
- 10 p die Wertigkeit von  $M^3$  bedeuten,
- 10 y für  $—O—$ ,  $—S—$ ,  $\text{>NR}^7$  oder  $\text{>PR}^7$  steht, wobei
- 15  $R^7$   $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_7$ - $C_{18}$ -Alkylaryl oder einfach oder mehrfach mit
- 20 
$$Si(R^8)_3, SR^8, OR^8, -\left(\overset{R^8}{\underset{R^8}{\underset{|}{C}}}\right)_{n'}-O\right)_m-R^8, OSi(R^8)_3,$$
  
 $N(R^8)_2, P(R^8)_2$  oder einer Kombination davon substituiertes  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl,  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl oder  $C_7$ - $C_{18}$ -Alkylaryl oder  $Si(R^8)_3$  ist mit
- 25  $n'$  und  $m'$  jeweils 1, 2, 3 oder 4 und
- 30  $R^8$  Wasserstoff,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{15}$ -Aryl, das seinerseits mit  $C_1$ - $C_4$ -Alkylgruppen substituiert sein kann, oder  $C_3$ - $C_{10}$ -Cycloalkyl, wobei die Reste  $R^8$  gleich oder verschieden sind,
- 35
- 40
- 45



wobei

25

R<sup>9</sup> bis R<sup>12</sup> jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Fluoralkylgruppe, eine C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Fluorarylgruppe, eine C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxygruppe, eine C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Alkenylgruppe, eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkylgruppe, eine C<sub>8</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkenylgruppe oder eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Alkylarylgruppe bedeuten oder wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 4 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden, und






M<sup>1</sup> Silicium, Germanium oder Zinn ist, und

A ein Brückenglied  $-(A^2)_m$  mit

40


m von 1 bis 6 und

45

$$A^2$$


wobei die einzelnen Glieder  $A^2$  von A gleich oder verschieden sind.

7. Verbindungen der allgemeinen Formel (IVa'),



in der die Substituenten und Indizes folgende Bedeutung haben:

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>17</sup> bis R<sup>19</sup>                      Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl,  
5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits  
durch C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl substituiert sein kann,

Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl,

5- bis 7-gliedriges Cycloalkyl, das seinerseits durch C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl substituiert sein kann,

## 50

C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl oder Arylalkyl, wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 5 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden können, oder Si(R<sup>4</sup>)<sub>3</sub> mit

5

R<sup>4</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl,

X<sup>1</sup> Wasserstoff oder ein Halogen,

10

X<sup>3</sup> ein Halogen und

X<sup>5</sup> Wasserstoff, ein Halogen oder eine Gruppe


15

=C  $\begin{matrix} \nearrow R^{22} \\ \searrow R^{21} \end{matrix}$  mit

R<sup>21</sup> und R<sup>22</sup> jeweils Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>6</sub>-C<sub>15</sub>-Aryl,


20

Z




25


30



35



40



wobei

45

R<sup>9</sup> bis R<sup>12</sup> jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Fluoralkylgruppe, eine C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Fluorarylgruppe, eine






## 51

C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Arylgruppe, eine C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxygruppe, eine C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Alkenylgruppe, eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkylgruppe, eine C<sub>8</sub>-C<sub>40</sub>-Arylalkenylgruppe oder eine C<sub>7</sub>-C<sub>40</sub>-Alkylarylgruppe bedeuten oder wobei zwei benachbarte Reste jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen 4 bis 15 C-Atome aufweisenden gesättigten oder ungesättigten Ring bilden, und

M<sup>1</sup> Silicium, Germanium oder Zinn ist, und

A ein Brückenglied -(A<sup>2</sup>)<sub>m</sub>- mit

m von 1 bis 6 und



wobei die einzelnen Glieder A<sup>2</sup> von A gleich oder verschieden sind.

8. Verwendung von Übergangsmetallkomplexen gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 zur Polymerisation von Olefinen.

9. Verfahren zur Polymerisation von Olefinen, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation in Gegenwart von Übergangsmetallkomplexen gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 und metalloceniumionenbildenden Verbindungen durchgeführt wird.
- 5
10. Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen, erhältlich durch ein Verfahren gemäß Anspruch 9.
- 10 11. Verwendung der Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen gemäß Anspruch 10 zur Herstellung von Folien, Fasern oder Formkörpern.
12. Folien, Fasern oder Formkörper enthaltend Homo- oder Copolymerisate des Ethylens oder des Propylens mit anderen C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>-Alk-1-enen gemäß Anspruch 10.
- 15

20

25

30

35

40

45

## FIG. 1




FIG.2

5

10

15

20

25

30

35

40

45






FIG.3

5

10

15

20

25

30

35

40

45





FIG. 4



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No  
PCT/EP 99/04056

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C07F17/00 C08F10/00 C07F7/08 C07F7/10 C07F7/22  
C07F7/30 C07F5/06 C07F5/02 C07F9/28 C08F110/00  
C08F210/00 B32B27/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C07F C07C C08F B32B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 416 815 A (THE DOW CHEMICAL COMPANY) 13 March 1991 (1991-03-13) cited in the application claims -----	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 August 1999

Date of mailing of the international search report

27/08/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Rinkel, L

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int ional Application No

PCT/EP 99/04056

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 416815 A	13-03-1991	AT 156827 T	15-08-1997
		AU 645519 B	20-01-1994
		AU 6203990 A	07-03-1991
		CA 2024333 A	01-03-1991
		DE 69031255 D	18-09-1997
		DE 69031255 T	05-03-1998
		DE 774468 T	02-06-1999
		EP 0764653 A	26-03-1997
		EP 0764664 A	26-03-1997
		EP 0764654 A	26-03-1997
		EP 0774468 A	21-05-1997
		EP 0765888 A	02-04-1997
		ES 2106020 T	01-11-1997
		HK 1001918 A	17-07-1998
		HU 209316 B	28-04-1994
		JP 2684154 B	03-12-1997
		JP 7053618 A	28-02-1995
		JP 2623070 B	25-06-1997
		JP 7070223 A	14-03-1995
		JP 2535249 B	18-09-1996
		JP 3163088 A	15-07-1991
		NO 176964 B	20-03-1995
		NO 179043 B	15-04-1996
		NO 301376 B	20-10-1997
		NO 954469 A	01-03-1991
		RU 2073018 C	10-02-1997
		US 5703187 A	30-12-1997
		CN 1049849 A,B	13-03-1991
		US 5872201 A	16-02-1999
		PL 166689 B	30-06-1995

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In' tionales Aktenzeichen

PCT/EP 99/04056

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C07F17/00 C08F10/00 C07F7/08 C07F7/10 C07F7/22  
C07F7/30 C07F5/06 C07F5/02 C07F9/28 C08F110/00  
C08F210/00 B32B27/32

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C07F C07C C08F B32B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 416 815 A (THE DOW CHEMICAL COMPANY) 13. März 1991 (1991-03-13) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche -----	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. August 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

27/08/1999

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Rinkel, L

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/04056

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 416815 A	13-03-1991	AT 156827 T	15-08-1997
		AU 645519 B	20-01-1994
		AU 6203990 A	07-03-1991
		CA 2024333 A	01-03-1991
		DE 69031255 D	18-09-1997
		DE 69031255 T	05-03-1998
		DE 774468 T	02-06-1999
		EP 0764653 A	26-03-1997
		EP 0764664 A	26-03-1997
		EP 0764654 A	26-03-1997
		EP 0774468 A	21-05-1997
		EP 0765888 A	02-04-1997
		ES 2106020 T	01-11-1997
		HK 1001918 A	17-07-1998
		HU 209316 B	28-04-1994
		JP 2684154 B	03-12-1997
		JP 7053618 A	28-02-1995
		JP 2623070 B	25-06-1997
		JP 7070223 A	14-03-1995
		JP 2535249 B	18-09-1996
		JP 3163088 A	15-07-1991
		NO 176964 B	20-03-1995
		NO 179043 B	15-04-1996
		NO 301376 B	20-10-1997
		NO 954469 A	01-03-1991
		RU 2073018 C	10-02-1997
		US 5703187 A	30-12-1997
		CN 1049849 A, B	13-03-1991
		US 5872201 A	16-02-1999
		PL 166689 B	30-06-1995